

Союз Советских
Социалистических
Республик



Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам изобретений
и открытий

Всесоюзная
патентно-техническая
библиотека АБАКУМ
**ОПИСАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ**
К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 458061

(61) Зависимое от авт. свидетельства —

(22) Заявлено 27.03.73 (21) 1897991/26-25

с присоединением заявки № —

(32) Приоритет —

Опубликовано 25.01.75. Бюллетень № 3

Дата опубликования описания 11.03.75

(51) М. Кл. Н 01/ 7/00

(53) УДК 621.382(088.8)

(72) Авторы
изобретения Ю. А. Родионов, Л. М. Финкельштейн, А. С. Игнатенко, З. А. Боброва
и Е. Г. Коновалов

(71) Заявитель

Минский радиотехнический институт

**(54) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОСЛОЙНЫХ ЗАЩИТНЫХ
ПОКРЫТИЙ**

1

Изобретение относится к технологии полупроводниковых приборов и интегральных схем и может быть также использовано в тех областях техники, где используются многослойные покрытия.

Известен седиментационный метод нанесения многослойных покрытий на поверхность полупроводника с целью защиты и пассивации поверхности, при котором каждый из слоев осаждается последовательно из ранее подготовленных супензий.

Необходимость повторения операций осаждения в значительной мере усложняет технологию получения защитного покрытия.

Цель изобретения — обеспечить получение многослойного покрытия за один технологический цикл и улучшить качество.

Это достигается тем, что над поверхностью образца помещают последовательно слои несмешивающихся супензий разных веществ, причем супензирующие жидкости выбирают по мере убывания их удельного веса.

Последующее центрифугирование, отсасывание супензирующей жидкости, сушка и термообработка позволяют получать многослойные структуры с резко разнящимися свойствами отдельных слоев и с плавным переходом свойств от слоя к слою. Толщина различных слоев регулируется благодаря различной высоте отдельных слоев супензии и кон-

2

центрации осаждаемых веществ в каждом из слоев.

Пример. Отдельно готовят супензии стекла «Пирекс-I» в четыреххлористом углероде (а), стекла «Пирекс П-19» в дистиллированной воде (б) и стекла ЗС-8 (молибденовое) в бензине (в).

Концентрация и гранулометрический состав всех трех супензий одинаковы. В пробирку с плоским дном помещают свежеобработанную пластину кремния. С помощью бюретки приливают супензию (а), затем супензию (б) и далее супензию (в). Высота слоя каждой супензии 2 см. Центрифugирование ведут в течение 10 мин со скоростью 5000—10000 об/мин. После последовательного отсасывания супензирующих жидкостей пластину извлекают, сушат при 100°C в течение 5 мин и выдерживают в печи при 600°C в течение 10 мин. В результате получается трехслойная структура с четкими границами между слоями различных стекол.

Предмет изобретения

Способ получения многослойных защитных покрытий седиментационным путем, ускоряемым центрифугированием и отсасыванием супензирующей жидкости, с последующей сушкой, термообработкой и охлаждением, от-

личающийся тем, что, с целью получения покрытия за один технологический цикл и улучшения качества, удельные веса суспензирующих жидкостей выбирают в порядке их

убывания и производят заливку слоев несмешивающихся суспензий наносимых веществ в порядке их осаждения на поверхности образца.

Составитель **Н. Островская**

Редактор **О. Стенина**

Техред **Т. Миронова**

Корректор **Н. Стельмах**

Заказ 448/18

Изд. № 329

Тираж 833

Подписанное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР

по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2