

Союз Советских
Социалистических
Республик



Государственный комитет
Совета Министров СССР
по делам изобретений
и открытий

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(11) 572539

(61) Дополнительное к авт. свид-ву —

(22) Заявлено 29.04.76 (21) 2356574/02

(51) М. Кл.² С 25Д 3/50

с присоединением заявки № —

(23) Приоритет —

Опубликовано 15.09.77. Бюллетень № 34

(53) УДК 621.357.7 :
: 669.234(088.8)

Дата опубликования описания 04.09.77

(72) Авторы
изобретения А. П. Достанко, П. П. Гайденко, Л. К. Кушнер и Ю. Д. Чистяков

(71) Заявитель Минский радиотехнический институт

(54) ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ОСАЖДЕНИЯ ПАЛЛАДИЯ



1

Изобретение относится к области гальванистии, в частности к электролитическому осаждению палладия; оно может быть использовано в радиотехнической и электронной промышленности.

Известны сульфаматный, аминохлоридный и бромидный электролиты палладирования [1]. Однако микротвердость покрытий, полученных из этих электролитов, недостаточная (310, 260 и 220 кг/мм² соответственно).

Наиболее близким к описываемому изобретению по составу компонентов является электролит для осаждения палладия, содержащий хлористый палладий, сернокислый аммоний и сахарин [2]. Электролит содержит также соляную кислоту и аммиак. Из указанного электролита получают полублестящие покрытия микротвердостью 250 кг/мм².

Предлагаемый электролит отличается от известного тем, что, с целью повышения микротвердости и степени блеска покрытия, он дополнительно содержит мочевину и 2,2'-дипиридилил при следующем содержании компонентов, г/л:

Хлористый палладий	10—30
Сернокислый аммоний	20—40
Мочевина	50—130
Сахарин	0,3—0,8
2,2'-Дипиридилил	0,02—0,03.

Процесс осаждения рекомендуют проводить

при рН 6—8, комнатной температуре и катодной плотности тока 0,5—1,5 А/дм².

Описываемый электролит позволяет получать блестящие покрытия толщиной до 30 мкм, воспроизводимые по качеству, однородные, обладающие высокой износстойкостью. Кроме того, покрытия, полученные из предлагаемого электролита, имеют высокую адгезию с медью, никелем, коваром, серебром и другими металлами, применяемыми в микроэлектронике.

Микротвердость осадков 330—340 кг/мм², что значительно превышает микротвердость осадков, полученных из известных электролитов. Общая отражательная способность покрытий ~73%; зеркальная отражательная способность ~45%. Переходное сопротивление при нагрузке на контакт 50 г 0,003 м. Вследствие высокой плотности и мелкой зернистости осадки являются коррозионно-стойкими в серу- и влагодержащей среде. Коррозионные испытания показывают, что покрытия толщиной 3—5 мкм защищают от коррозии. Износстойкость палладиевых покрытий толщиной 4 мкм при режиме постоянного тока: напряжение 150 В и ток 100 мА, составляет 120000 переключений по сравнению с 80000 переключений для покрытий из известного электролита.

Пример 1. Осаджение палладиевого по-

2

крытия на корпуса интегральных схем проводят из электролита следующего состава, г/л:

Хлористый палладий	10
Мочевина	100
Сернокислый аммоний	20
Сахарин	0,3
2,2'-Дипиридилил	0,03.

pH электролита 7; температура 20°C; катодная плотность тока 1 А/дм²; время осаждения 11 мин. Толщина полученной пленки 2 мкм.

Покрытие равномерно по толщине, имеет однородную структуру, мелкокристаллическое, обладает хорошей адгезией. Оно хорошо смачивается легкоплавкими припоями, позволяет подсоединять проволочные выводы методом термокомпрессии и ультразвуком.

Пример 2. Осаждение палладия проводят из электролита, содержащего, г/л:

Хлористый палладий	30
Мочевину	70
Сернокислый аммоний	40
Сахарин	0,6
2,2'-Дипиридилил	0,02.

pH электролита 8.

Из данного электролита в зависимости от плотности тока получают покрытия микротвердостью 330—345 кг/мм² (см. таблицу).

Плотность тока, А/дм ²	Время осаждения, мин	Толщина осадка, мкм	Микротвердость осадка, кг/мм ²
0,5	150	15	330
1,0	85	15,8	340
1,5	70	16,1	345

Пример 3. При осаждении из электролита, содержащего, г/л:

Хлористый палладий	20
Мочевину	120
Сернокислый аммоний	30
Сахарин	0,8
2,2'-Дипиридилил	0,03,

при pH 6,5 и плотности тока 1,2 А/дм² в течение 20 мин получают покрытие толщиной 4 мкм. Общая отражательная способность его ~73%; зеркальная отражательная способность ~45%.

Формула изобретения

Электролит для осаждения палладия, содержащий хлористый палладий, сернокислый аммоний и сахарин, отличающийся тем, что, с целью повышения микротвердости и степени блеска покрытия, он дополнительно содержит мочевину и 2,2'-дипиридилил при следующем содержании компонентов, г/л:

Хлористый палладий	10—30
Сернокислый аммоний	20—40
Мочевина	50—130
Сахарин	0,3—0,8
2,2'-Дипиридилил	0,02—0,03.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Вячеславов П. М. и др. Гальванотехника благородных и редких металлов. Л., Машиностроение, 1970, с. 150—152.
2. Авторское свидетельство № 224243, кл. С 25D 3/50, 1967.

Составитель В. Бобок

Редактор Н. Корченко

Техред И. Михайлова

Корректор Т. Добровольская

Заказ 2223/19

Изд. № 742

Тираж 671

Подписьное

НПО Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам изобретений и открытий
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5