

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ СМЕШАННЫХ ОКСИДОВ
ДЛЯ СЕНСОРОВ И АКТУАТОРОВ**

В.С. Федосенко, М. Эм, В.В. Янушкевич, *Г.Г. Горох

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, БГУИР
Беларусь, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, дом 6, e-mail: gorokh@bsuir.by

**INTELLIGENT MATERIALS BASED ON MIXED OXIDES
FOR SENSORS AND ACTUATORS**

V. Fedosenko, M. Em, V. Yanushkevich, *G. Gorokh

Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, BSUIR
Belarus, 220013 Minsk, Brovki Str. 6, e-mail: gorokh@bsuir.by

Smart metal oxide materials of the Zr–Ti–Pb–O system were formed by deposition from colloidal solutions onto matrices of titanium metal oxide nanostructures; their microstructure and composition were studied by scanning electron microscopy and X-ray energy dispersive microanalysis.

Смешанные металлоксиды соединений Bi–Ti–O; Bi–Fe–O; Ti–Pb–O; Zr–Te–O и др. в зависимости от состава композиции проявляют свойства активных интеллектуальных материалов, например, сегнето- и пьезоэлектрики, термоэлектрики, либо пассивных интеллектуальных материалов, например, газочувствительные, фотовольтаические и фотокаталитические пленки [1]. Ранее мы обсуждали формирование наноструктурированных сплошных металлоксидных пленок методом ионного наплавления, но им затруднено нанесение металлоксидов на локальные области конструктивных элементов устройств [2–4]. В настоящей работе рассматривается способ формирования интеллектуальных металлоксидных материалов системы Zr–Ti–Pb–O путем осаждения из коллоидных растворов на матрицы титановых металлоксидных наноструктур и исследование их морфологии и состава.

Металлоксидный композит формировали в два этапа. Сначала биметаллическую систему Ti/Al (Ti – 200 нм, Al – 1 мкм) анодировали в верхний слой алюминия преобразовывался в матрицу пористого оксида алюминия. Затем полученную систему анодировали в потенциодинамическом режиме в 0,1 М растворе лимонной кислоты с разверткой потенциала 1 В/с до 280 В. Процесс анодирования прекращали при снижении тока до 60 мкА/см². После чего сформированный пористый оксид алюминия удаляли в 50 % H₃PO₄ при 50 °С. В результате на поверхности подложки остались наноразмерные выступы TiO₂ (рис. 1а). Для получения свинец-циркониевых оксидных композиций сначала готовили раствор

нитратов этих металлов путем растворения 10 г $Zr(NO_3)_2$ в 20 мл деионизованной воды и 30 г $Pb(NO_3)_3$ в 20 мл деионизованной воды. Растворы смешивали, осаждение гидроксидов свинца и циркония осуществляли водным раствором NH_3 (30 % мас.) до значения $pH = 7,5$. Коллоидный раствор гидроксидов (золь), полученный после очистки наносили дозами по 2 мкл на поверхность матрицы со столбиками TiO_2 с последующим центрифугированием и сушкой при $70^\circ C$. В заключение образцы отжигали в муфельной печи при $700^\circ C$ в течение 40 мин. На рис. 1 приведены микрофотографии и результаты EDX исследований сформированных структур.




Рис. 1. Результаты исследований металлоксидных пленок системы Zr–Ti–Pb–O: СЭМ изображение матрицы титановых столбиков (а), СЭМ изображение пленка сформированного композита (б), EDX-спектр (в), элементный состав (г)

Полученный композит обладал зернистой структурой с диаметром зерна около 20 нм (рис. 1б). Атомарное соотношение Zr, Ti, Pb и O с учетом всех элементов, входящих в состав пленок, составило 1,85 % Zr, 59,91% Ti,

Литература

1. Olorunfemi, Tope R., Nnamdi I. Nwulu, and Sikiru O. Ismail, *Advances in Materials and Processing Technologies*, 1-20, (2022).
2. Gorokh G., et al., *Sensors* 22(10), 3640. (2022).
3. Gorokh G., et al., *Next Nanotechnology*. 5(11):100038. (2024).
4. Gorokh G., et al., *Sensors*, 21(12), 4169. (2021).