



СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) SU (11) 1375587 A1

(50) 4 С 03 С 3/074

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ВСЕСОЮЗНАЯ

13

13

БРИЛЛИАНТ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

(21) 4047776/29-33

(22) 01.04.86

(46) 23.02.88. Бюл. № 7

(71) Минский радиотехнический институт

(72) Н.М.Бобкова, И.Л.Раков,
З.Н.Шалимо, Н.П.Соловей
и А.П.Молочко

(53) 666.112.6 (088.8)

(56) Веребейчик Н.М., Одлевский В.И.
Вопросы радиоэлектроники, 1960,
сер.3, вып.2.

Авторское свидетельство СССР
№ 1186591, кл. С 03 С 3/074, 1984.

(54) СТЕКЛО ДЛЯ РЕЗИСТОРОВ

(57) Изобретение относится к производству легкоплавких стекол, которые могут быть использованы в электронной технике, в частности для изготовления резистивных композиций по толстопленочной технологии. С целью повышения кристаллизационной и химической устойчивости стекло содержит, мас.%: B_2O_3 33,25-40,34; MoO_3 11,92-15,57; CdO 13,90-17,04; PbO 11,85-12,32; Al_2O_3 5,41-5,63; SiO_2 6,37-6,63; ZnO 8,80-10,80. Химическая устойчивость I гидролитический класс, ТКЛР, $^{\circ}C^{-1}$ ($20-400^{\circ}C$) (53,4-59,4) $\times 10^{-7}$, температура размягчения $520-530^{\circ}C$, удельное электрическое сопротивление при $400^{\circ}C$ ($2,38-3,0 \cdot 10^6 \Omega m$) см. 2 табл.

(19) SU (11) 1375587 A1

Изобретение относится к производству легкоплавких стекол, которые могут быть использованы в электронной технике, в частности для изготовления 5 резистивных композиций по толстопленочной технологии.

Цель изобретения - повышение кристаллизационной и химической устойчивости. 10

Составы стекол приведены в табл.1.

Свойства стекол приведены в табл.2.

Из табл.2 следует, что описываемые 15 стекла обладают повышенной кристаллизационной и химической устойчивостью.

При составлении шихт используют сырьевые материалы марки ч, хч и чда. Стекла варят в силитовой печи при 20 1330±10°C. Выработку стекломассы осуществляют в холодную воду для получения гранулята, а также в формы для 25 изготовления образцов, необходимых для исследования физико-химических свойств.

Данные стекла обеспечивают работу приборов в условиях повышенной влажности. Полученные резисторы отличаются стабильностью характеристик. Дрейф сопротивления под нагрузкой 0,5 Вт/см² в течение 1000 ч составляет 1-1,5% (известной композиции на основе стекол 2,5-3%).

Ф о р м у л а изобретения

Стекло для резисторов, включающее B₂O₃, MoO₃, CdO, PbO, Al₂O₃, SiO₂, ZnO, отличающееся тем, что, с целью повышения кристаллизационной и химической устойчивости, оно содержит компоненты в следующих соотношениях, мас.%:

B ₂ O ₃	33,25-40,34
MoO ₃	11,92-15,57
CdO	13,90-17,04
PbO	11,85-12,32
Al ₂ O ₃	5,41- 5,63
SiO ₂	6,37- 6,63
ZnO	8,80-10,80

Т а б л и ц а 1

Компоненты	Содержание компонентов, мас.%, в составе стекла		
	1	2	3
B ₂ O ₃	37,65	33,25	40,34
MoO ₃	15,57	15,28	11,92
CdO	13,90	17,04	14,18
PbO	12,07	11,85	12,32
Al ₂ O ₃	5,52	5,41	5,63
SiO ₂	6,49	6,37	6,63
ZnO	8,80	10,80	8,98

Т а б л и ц а 2

Свойства	Показатели для состава стекла		
	1	2	3
Температура начала размягчения, °C	525	520	530
ТКЛР · 10 ⁻⁷ , °C ⁻¹ , в интервале 20–400°C	55,4	59,4	53,4
Удельное электрическое сопротивление при 400°C, Ом · см	2,38 · 10 ¹⁰	2,47 · 10 ¹⁰	3 · 10 ¹⁰
Диэлектрические свойства при 20°C и f = 10 ⁶ Гц:			
tgδ · 10 ⁻⁴	30	40	33
ε	7,2	8,0	7,4
Химическая устойчивость (гидролитический класс)	I	I	I
Устойчивость к кристаллизации при термообработке в интервале 400–1000°C	Не кристаллизуется	Чуть разводы пленки в интервале 720–760°C	Не кристаллизуется
Температура вжигания резистивных композиций, °C	690	720	710

Составитель Т.Трифонова

Редактор Н.Рогулич

Техред М.Ходанич

Корректор С.Черни

Заказ 731/23

Тираж 425

Подписьное

ВНИИПП Государственного комитета СССР

по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г.Ужгород, ул.Проектная, 4