




ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ
ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



1

(21) 4698077/33
(22) 18.04.89
(46) 15.09.91. Бюл. № 34
(71) Минский радиотехнический институт
(72) И.Л.Раков, Н.П.Соловей, А.П.Молочко,
И.В.Боднарь, С.Г.Котов и А.А.Ставров
(53) 666.266(088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 517571, кл. С 03 С 3/078, 1976.
Авторское свидетельство СССР
№ 1527199, кл. С 03 С 3/089, 1987.

(54) СТЕКЛО

(57) Изобретение относится к производству оптических оксидных стекол, активирован-

2

ных полупроводниковыми соединениями и предназначенных для использования в качестве светофильтров и элементов лазерной техники. Изобретение позволяет повысить крутизну границы поглощения и сузить переходную область при сохранении длинноволнового края поглощения в ближней инфракрасной области спектра и одновременном обеспечении нечувствительности стекла к термообработке. Стекло имеет следующий состав, мас. %: SiO_2 69,16–74,54; Na_2O 16,06–25,48; CaO 4,62–9,26; CuInS_2 0,74–0,99. Длина волны, соответствующая началу области прозрачности, составляет 1,1 мкм. 2 табл., 2 ил.

Изобретение относится к производству оптических оксидных стекол, активированных полупроводниковыми соединениями и предназначенных для использования в качестве светофильтров и элементов лазерной техники.

Целью изобретения является повышение крутизны границы поглощения и сужение переходной области при сохранении длинноволнового края поглощения в ближней инфракрасной области спектра при одновременном обеспечении нечувствительности его к термообработке.

Стекло имеет следующий состав, мас. %: SiO_2 69,16–74,54; Na_2O 16,06–25,48; CaO 4,62–9,26; CuInS_2 0,74–0,99.

Синтез стекла осуществляли путем плавления шихт, приготовленных из соответствующих реактивов: кварцевого песка, натрия углекислого, кальция углекислого, полупроводникового соединения CuInS_2 , находящихся в мелкодисперсном состоянии, в газопламенной печи при максималь-

ной температуре $1450 \pm 10^\circ\text{C}$ с выдержкой в течение часа в восстановительных условиях. Для создания восстановительной среды в шихту вводили уголь в количестве 1,5–3,0 мас. %. При этом часть угля может быть заменена на серу в количестве от 0,01 до 1 мас. % (содержание С должно быть не <1%). Выработку стекломассы осуществляли на холодную плиту с последующим отжигом образцов в муфельной электрической печи при 570°C в течение 2 ч. Исследования спектральных характеристик проводили на образцах в виде полированных плоскопараллельных пластинок толщиной ~2 мм.

В табл.1 приведены конкретные примеры составов стекол, в табл.2 – их свойства.

На фиг.1,2 представлены спектральные характеристики стекол, при этом номера спектральных кривых соответствуют номерам составов, приведенным в таблице 1 (кривая 8 совпадает в кривой 6).

Стекло окрашивается в процессе синтеза и не требует дополнительной термообра-

ботки. Длинноволновой край полосы поглощения расположен в инфракрасной области.

Положение полосы поглощения у предлагаемого стекла связано с наличием в конечном составе соединения CuInS_2 , которое не имеет температуры разложения, а температура его плавления составляет 1090°C , ширина запрещенной зоны $1,438 \text{ эВ}$.

Граница поглощения предлагаемого стекла представляет собой сравнительно крутую линию. Длина волны, соответствующая началу области прозрачности, ($\lambda_{\text{гп}}$) равна $1,1 \text{ мкм}$, что позволяет изготавливать из такого стекла фильтры, отсекающие излучение с длиной волны $\leq 1,1 \text{ мкм}$. При этом граница пропускания не изменяется в процессе отжига и термообработки (наводки), что свидетельствует о сохранении полупроводникового соединения в микрокристаллическом состоянии непосредственно в процессе варки и неизменности его при отжиге и термообработке.

Компоненты шихты уголь и сера являются восстановителями. В стеклах типа рассматриваемых в процессе синтеза уголь и

сера переходят соответственно в CO , CO_2 , SO , SO_2 и улетучиваются.

Таким образом, из анализа представленных данных следует, что данное стекло по сравнению с известным обладает меньшей переходной областью на спектральной кривой и более крутой границей пропускания, что позволяет значительно повысить качество изготавливаемых изделий.

Формула изобретения

Стекло, включающее SiO_2 , Na_2O , CuInS_2 , отличающееся тем, что, с целью повышения крутизны границы поглощения и сужения переходной области при сохранении длинноволнового края поглощения в ближней инфракрасной области спектра и одновременном обеспечении нечувствительности его к термообработке, оно дополнительно содержит CaO при следующем соотношении компонентов, мас. %:



| | |
|-----------------------|-------------|
| SiO_2 | 69,16–74,54 |
| Na_2O | 16,06–25,48 |
| CuInS_2 | 0,74–0,99 |
| CaO | 4,62–9,26 |

Таблица 1

| Компоненты | Содержание, мас. % | | | |
|-----------------------|--------------------|-------|-------|-------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| SiO_2 | 74,54 | 69,51 | 74,36 | 69,16 |
| Na_2O | 16,10 | 20,49 | 16,06 | 25,48 |
| CaO | 8,62 | 9,26 | 8,59 | 4,62 |
| CuInS_2 | 0,74 | 0,74 | 0,99 | 0,74 |

Таблица 2

| Свойства | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-------------------|------|------|------|
| Максимальная температура варки, $^\circ\text{C}$ | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Время выдержки при максимальной температуре, ч | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Газовая среда | Восстановительная | | | |
| Длинноволновой край поглощения, мкм | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |



Редактор М. Циткина

Составитель Г. Буровцева
Техред М. Моргентал

Корректор Н. Король

Заказ 3081

Тираж

Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР
113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул. Гагарина, 101